



SPEKTRA Classic Plus

OBLASŤ NANÁŠANIA

Pre ochranu a dekoráciu stien a stropov. Výrobok je vhodný na všetky typy minerálnych omietok, cementu, vlákno-cementových dosiek, betónu, omietkovo-lepenkových dosiek, tapiet vyrobených zo skleneného vlákna, tapiet s reliéfom a starých náterov.

VLASTNOSTI

- jednoduchý na použitie, vysoká priepustnosť pary, odolný voči suchému stieraniu
- extra matný
- niekoľko tisíc pastelových odtieňov – **HGMIX**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
ZLOŽENIE	Kopolymérová disperzia, pigment, plnivá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	Biely
TÓNOVANIE	S pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby, ktoré sú založené na vode, až do 3 %, a s disperznými nátermi, ktoré sú vhodné na tónovanie HGMIX
GLOSS (EN 13300)	Veľmi matný
HUSTOTA	1.61± 1,65 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	Trieda 5 (neumývateľný)
PRIEPUSTNOSŤ PARY sd (EN ISO 7783:2012)	0.019±0,002 m (trieda V1 , vysoká paropriepustnosť)
RIEDENIE	Vodou do 15%
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje max. 1g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l a 15 l
POUŽITEĽNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5°C do + 35°C, na suchom mieste) uvedené na obale.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE	
METÓDA NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, sprejom
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5°C
SCHNUTIE (T= + 20°C, reálna vlhkosť vzduchu 65 %)	Náter je suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4-6 hodinách
POKRYTIE	Teoreticky: na dvojvrstvové nanášanie pokryje 4-6 m ² na 1 l Skutočná spotreba závisí od absorpčnej schopnosti a drsnosti povrchu.
ČISTENIE NÁSTROJOV	Vodou, okamžite po použití

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt. Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery. Vyplňte veľké pukliny a poškodené časti povrchu adekvátnymi minerálnymi materiálmi. Keď vykonávate opravy, odporúčame impregnáciu povrchu vhodným výrobkom. Pred natieraním musí byť povrch suchý a pevný.

Naneste **SPEKTRA biocídny prostriedok na steny SANITOL**, ktoré sú poškodené plesňou alebo hubami. Keď sú steny suché, odstráňte pleseň ručne. Pridajte **SPEKTRA ochranu proti plesni ZP** na nátery a ochránite tým steny proti rastu mikroorganizmov na dlhú dobu.

Škrvny od nikotínu, rozliatej vody, vodou rozpustiteľných tužiek... pretrieme **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je súčasne aj finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	BRÚSENIE	VRCHNÝ NÁTER
<p><u>Nové, nenatreté povrchy</u> -vápnocementové omietky -sadro-lepenkové dosky</p> <p>-betónové a iné neporézne podklady</p>		<p>1x SPEKTRA akrylová impregnácia</p> <p>1x SPEKTRA hĺbková impregnácia</p>	<p>2x SPEKTRA vnútorný jemný tmel (ako sa vyžaduje)</p>	<p>2x SPEKTRA Classic Plus</p>
<p><u>Natreté disperznými farbami</u> -niekoľko vrstiev priepustných, neumývateľných nátery</p> <p>-jemné, lesklé a umývateľné nátery</p>	<p>Čistenie, odstránenie uvoľnených častíc, oprava poškodených Oblasť</p> <p>čistenie, brúsenie</p>	<p>1x SPEKTRA akrylová impregnácia</p>	<p>2x SPEKTRA vnútorný jemný tmel (ako sa vyžaduje)</p>	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pred použitím dobre zamiešajte
- Ak riedite vodou väčšie množstvá ako sa odporúča, krycia schopnosť farebného filmu sa zníži.
- **HGMIX** – odtiene v surových materiáloch môžu spôsobiť rozdiely v odtieni – keď používate veľké množstvá toho istého odtieňa, odporúčame použiť tú istú skupinu.
- Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.