



SPEKTRA DOMFLOK lak (polomat)

URČENIE

Bezfarebný konečný náter pre ochranu veľmi zaťažených, disperznými farbami natieraných vnútorných povrchov stien v predizbách, chodbách, vstupných halách, schodiskách (detské škôlky, školy, nemocnice) a v ostatných priestoroch. Konečný náter do ktorého zamiešame **SPEKTRA DOMFLOK lístočky** v dekoratívnom viacfarebnom systéme SPEKTRA DOMFLOK. Vhodný pre pretretie veľmi kvalitných disperzných náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábný vzhľad náteru
- priehľadný film
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová kopolymérna disperzia a osobitné zložky
ODTIEN	priehľadný
TÓNOVANIE	/
LESK (EN 13300)	stredný lesk
HUSTOTA	1,0 – 1.1 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13300)	trieda 1
RIEDENIE	/
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória IIA(I), 200 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčením vo výrobku: 85 g/l.
BALENIE	2 l a 15 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení. NESMIE ZMRZNÚŤ!!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPOSOB NANÁŠANIA	valček s krátkym vlasom (DOMFLOK valček), štetec
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý po 4 - 6 hod., úplne stvrdnutý po 7-mich dňoch
VÝDATNOSŤ	teoretické: pri 2x nanosení 7 – 9 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre nanosením **SPEKTRA DOMFLOK laku** musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou (**SPEKTRA LATEX matt**). Pred nanosením laku musí byť farba patrične vysušená.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	KONEČNÝ NÁTER
2x SPEKTRA DOMFLOK základ	1x SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Lak môžeme používať ako samostatný konečný náter pre dosiahnutie výbornej umývateľnosti náteru alebo do neho vmiešame **SPEKTRA DOMFLOK lístočky** pre dosiahnutie viacfarebného dekoratívneho vzhľadu povrchov stien.
- Lak už má vhodnú konzistenciu pre nanášanie a nesmieme ho riediť; pred použitím ho iba premiešame.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, ktorý po vysušení ostane priehľadný.
- Povrchy, ktoré sú natierané neumývateľnými disperznými farbami, nie sú vhodné pre nanosenie **SPEKTRA DOMFLOK laku** (môže prísť k praskaniu a odpadaniu farebného filmu). Odporúčané nátery treba naniesť na impregnovaný podklad.
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na zahladených povrchoch stien. Preto odporúčame zahľadanie **SPEKTRA vnútorným jemným tmelom** (dvojnásobné nanosenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením) pred nanosením farby (**SPEKTRA latex matt**).
- Čas sušenia sa v podmienkach nižších teplôt a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje



- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.
- Odporúčame aplikáciu **SPEKTRA DOMFLOK semi-matte** na svetlé farebné odtiene. Ak sa rozhodnete pre intenzívne farebné odtiene, odporúča sa, aby sa **SPEKTRA DOMFLOK semi-matte** zmiešal s 10 - 20% **SPEKTRA latex matt**, ktorý sa používa na podklad.