



# BODY 930 BITUMEN UNDERBODY COATING

Technický list č. 702

## Všeobecný technický popis

Tixotropný materiál na základe kaučuku a asfaltu

Zostáva pružný a je dokonale priľnavý

Poskytuje vynikajúcu ochranu spodných častí auta (podvozok)

Schne rýchle

## Povrch

Podvozok

## Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistite povrch použitím mäkkej handry a odmasťovača Body 770 Antisil Normal / Body 771 Antisil Fast (rýchly)

Uistite sa, že povrch je vysušený na vzduchu, ako vyutieraný dosucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

## Nanášanie výrobku:

» » Aplikuje sa na spodné časti vozidiel. Nanáša sa so štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar.



Pred použitím dobre premiešajte



Sušenie: 2-6h /23°C



Chráňte pred vlhkosťou



Riedenie 10-20%BODY EXTRA NITRO THINNER



Po použití zatvorte



Nanášame striekacou pištoľou: 4-5mm Tlak: 5-6 bar



Noste ochranné pomôcky.



Nanášame štetcom



Postupujte podľa pokynov pre použitie uvedené v tomto TL.

**Bod vzplanutia:** <0°C

**Špecifická váha:** 1.07 g/cm<sup>3</sup>

**Obsah pevných látok (bez riedidla):** 60% váhy

### VOC (2004/42/EC)

Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 350 g/L.

2004/42/IIB(e)(840)350

### Teoretická výdatnosť:

4 - 5 m<sup>2</sup> / l pri 100 mikrónoch hrúbka suchej vrstvy

### Čistenie náradia:

Po použití vyčistite s Body 740 ACRYL NORMAL, Body Extra Nitro Thinner (riedidlo)

## Poznámky:

- Najlepší výsledok dosiahnete, keď bude používať iba s výrobkami HB BODY.

- Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC

## Skladovateľnosť:

- Skladujte na chladnom mieste (+5°C - +25°C) otvorené použite do 12 mes.
- Životnosť výrobku je 24 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

Jedná sa o tixotropný materiál na báze kaučuku a asfaltu. Aplikuje sa na spodné časti vozidiel. Chráni pred hrdzou, hlukom a je vysoko odolný voči oderu kameňov. Je dokonale priľnavý a zostáva pružný. Rýchlo schne, nedá sa lakovať, pretože obsahuje asfalt. Natiera sa buď štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar.

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovední za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len častí tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.